


ПОЛИМЕРНЫЙ ПОРОШОК ТЕРМОПОЛИУРЕТАН TPU 95A PRECIMID1130



Описание

Порошок термополиуретан TPU 95A Precimid1130 для SLS 3D-печати изделий.

Технические характеристики:

Цвет изделий	белый
Плотность изделий, ASTM D1505,	1.15 г/см ³
Температура стеклования, ASTM D3417	-25°C
Предел прочности на разрыв, ASTM D624	101 Н/мм
Удлинение при разрыве, ASTM D638	>310%
Предел прочности на растяжение, ASTM D412	21 МПа
твёрдость по Шору, ASTM D2240	95 A
Температура плавления	165°C